

PREFABLOC

B â t i s s e u r d e v i e

FICHE TECHNIQUE **BLOC AMERICAIN 20x40 chaînage (à crépir)**



site de fabrication	Préfabloc, Petite-Île, La Réunion		
description	la géométrie simple (2 alvéoles) des « BLOC AMERICAIN », la modulation des blocs offerte par la gamme proposée permettent de réaliser l'ensemble des points singuliers nécessaires à assurer l'homogénéité, la stabilité et la solidité de l'ouvrage. Ce procédé est utilisé pour la réalisation de murs de soubassement, de murs porteurs extérieurs et intérieurs, de murs non-porteurs et de cloisons de distribution.		
caractéristiques	longueur	390mm ⁺³ ₋₅	
	largeur		190mm ⁺³ ₋₃
	hauteur		190mm ⁺³ ₋₃
	épaisseur parois	≥17mm	
	masse		17kg ⁺² ₋₂
	résistance	≥4MPa	
	réaction au feu		Euroclasse A1
	masse volumique apparente	1184kg/m ³	
	conductivité thermique		1,35W/(m.K)
produit	à crépir		
informations	quantité par palettes	90	
	poids de la palette	1513kg	
normes	conforme à la norme		NF EN 771-3
	marquage CE2+		DdPn°001
	certificat	n°1164-CPD-BL311	
Applications	maisons individuelles, logements collectifs, équipements publics, bureaux, locaux industriels ou agricoles		

Béton BPE - Granulats - Poutrelles - Blocs

SARL au capital de 1 750 000 €
SIRET 499 682 904 00010 – APE 2361Z
2 rue des Pamplemousses – 97429 PETITE ILE
Tél : 0262 56 91 70 – Fax : 0262 56 95 69